



ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ

ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Наименование смазочного материала	Lotos Quazar S 5W-30
-----------------------------------	-----------------------------



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Единицы измерения	Метод испытания	Требования нормативов	Фактические значения для образца
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	ГОСТ 33	нет данных	67,84
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	9,3-12,5 ¹	11,73
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	нет данных	170
Щелочное число	мг. КОН на 1 г.	ГОСТ 30050	нет данных	9,74
Кислотное число	мг. КОН на 1 г.	ГОСТ 11362	нет данных	1,97
Зола сульфатная	%	ГОСТ 12417	нет данных	1,26
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	нет данных	минус 44
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	нет данных	232
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30°C	мПас	АСТМ Д 5293	6600 ¹ не более	5650
Испаряемость по методу Ноака	%	АСТМ Д 5800	нет данных	9,5
Массовая доля серы	%	АСТМ Д 6481	нет данных	0,273
Массовая доля элементов:				
молибден (Mo)			нет данных	0
фосфор (P)			нет данных	877
цинк (Zn)			нет данных	962
барий (Ba)			нет данных	0
бор (B)			нет данных	2
магний (Mg)			нет данных	8
кальций (Ca)			нет данных	3264
олово (Sn)	мг/кг	АСТМ Д 5185	нет данных	0
свинец (Pb)			нет данных	0
алюминий (Al)			нет данных	0
железо (Fe)			нет данных	1
хром (Cr)			нет данных	0
медь (Cu)			нет данных	0
никель (Ni)			нет данных	0
кремний (Si)			нет данных	2
натрий (Na)			нет данных	0
калий (K)			нет данных	2
Содержание воды			10..40 ²	16
Содержание этиленгликоля			0..1 ²	0
Содержание продуктов окисления	IR Units	АСТМ Е 2412	6..12 ²	14
Содержание продуктов нитрации			3..8 ²	6

¹ согласно спецификации SAE J300

² согласно программы анализа масел JOAP (значения в указанных интервалах или менее оцениваются как следы или отсутствие)